

# LIEGE EXPANSE PUR Panneaux standard

Les panneaux de liège expansé pur SNIC® sont des produits biosourcés constitués à 100% de liège sans aucun autre apport extérieur. Nos panneaux standards sont certifiés Acermi par le CSTB, **gage de qualité et de garantie** pour l'utilisateur. Ils sont d'excellents régulateurs thermiques et phoniques, et répondent parfaitement aux problématiques de froid, chaleur, bruits, vibrations, humidité ou condensation. Ces panneaux de liège peuvent être utilisés dans le bâtiment pour toutes les isolations courantes, nécessitant juste une finition bardage ou enduit en ITE. En intérieur, ils peuvent être enduits directement avec de la chaux ou du plâtre évitant ainsi un doublage avec des plaques type BA13 ou autres. Cet isolant liège est un **parfait caméléon** qui pourra être mis en œuvre dans presque tous les cas de figures suivant son épaisseur et son format soit à bord droit, soit en rainuré mi-bois.

Destination : Mur Intérieur ITI – Mur Extérieur ITE – Sol/Dalle – Plafond/Plancher/Combles – Toitures – Plancher Chauffant – Phonique

## Description

Panneaux de liège aggloméré expansé pur granulométrie 4/18 mm  
Produit 100 % naturel et écologique - Pas de liants extérieurs  
Facilement recyclable et réutilisable - Longévité illimitée - Imputrescible - Chimiquement neutre  
Longueur 1000 mm Largeur 500 mm – Masse volumique +/- 110 kg/m<sup>3</sup>  
Épaisseurs de 20 à 300 mm - Existe en rainuré mi-bois à partir du 40 mm



Épaisseurs	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120-160 mm	180-300 mm
Emballage	7,5 m <sup>2</sup> = 15 panneaux	5 m <sup>2</sup> = 10 panneaux	4 m <sup>2</sup> = 8 panneaux	3 m <sup>2</sup> = 6 panneaux	2,5 m <sup>2</sup> = 5 panneaux	2 m <sup>2</sup> = 4 panneaux	1,5 m <sup>2</sup> = 3 panneaux	1 m <sup>2</sup> = 2 panneaux	0,5 m <sup>2</sup> = 1 panneau
Surface utile en rainuré mi-bois			3,7632 m <sup>2</sup>	2,7786 m <sup>2</sup>	2,2795 m <sup>2</sup>	1,7664 m <sup>2</sup>	1,3248 m <sup>2</sup>	0,8832 m <sup>2</sup>	0,4416 m <sup>2</sup>

(Autres mesures : nous consulter)

## Caractéristiques Techniques

Certificat ACERMI du CSTB 09/114/584 SNIC®	
Densité EN1602	95 à 110 kg/m <sup>3</sup>
Conductivité thermique certifiée EN12667	0,040 W/m.K Coef humidité 1,034
Résistance thermique	R = 2,5 m <sup>2</sup> K/W en 100 mm
Résistance au feu NF EN 11925-2	Classe E
Absorption d'eau EN1609	≤ 0,5 Kg/m <sup>2</sup> : WS
Résistance à l'écoulement de l'air EN29053	Afr35
Compression NF P61203 – DTU 26-2 et 52-1	SC2 b2
Fluage en compression EN1606	CC(0,8/0,4/10)5
Contrainte en compression 10% EN826	100 kPa : CS(10)100
Tolérance Longueur EN822	+/- 5mm : L2
Tolérance Largeur EN822	+/- 3mm : W2
Tolérance Épaisseur EN823 de 25 à 50 mm	+/- 1mm : T1
Tolérance Épaisseur EN823 > 50 mm	+/- 2mm : T2
Résistance traction perpendiculaire faces EN1607	TR 50 kPa
I = Propriétés mécaniques en compression (1 à 5 du plus tendre au plus dur) S = Comportement mouvements différentiels (1 à 4 du plus souple au plus stable) O = Comportement à l'eau (1 à 3 du moins imperméable au plus imputrescible) L = Propriétés mécaniques utiles en cohésion et flexion (1 à 4 du moins résistant au plus résistant) E = Comportements transferts de vapeur d'eau (1 à 5 du plus perméable au plus étanche)	<b>Profil d'usage ISOLE</b> 25 - 60mm : 2 3 2 3 2 65 - 120mm : 2 2 2 3 2 130 - 300mm : 2 2 2 2 2
ICB - EN 13170 – L2 – W2 – T2 – CS(10)100 TR50 – WS – MU20 – CC(0,8/0,4/10)5 – Afr35	
Densité EN1602	≤ 130 kg/m <sup>3</sup>
Conductivité thermique EN12667	0,040 W/m.K
Résistance thermique	R = 2,5 m <sup>2</sup> K/W en 100 mm
Transmission vapeur d'eau	MU 20

COMPOURTEMENT A L'UTILISATION	
Odeur	Non persistante, non toxique pour produits alimentaires
Température d'utilisation	-200°C à 130°C
Stabilité dimensionnelle	Stable/ne se contracte pas /ne se dilate pas
Incurvation sous rayonnement	nulle
Vieillessement	Inaltérable
Résistance insectes/rongeurs	Faibles attaques
pH	+/- 4,2
Action corrosive	Négative
Résistance aux solvants	Pas d'attaque
Comportement eau bouillante	Ne se désagrège pas (test de 3 h)
Combustion	Lente, sans dégagement toxique de chlorure ou cyanure
Volatilité à + 100°C	Aucun dégagement gazeux ou inflammable
COMPOURTEMENT HYGROTHERMIQUE & MECANIQUE	
Humidité EN12105	≤ 8%
Chaleur spécifique EN1159-2	1,67 à 1,92 Kj/Kg °C
Rés.diff. vapeur eau EN12086	Z = 0,8 à 2,2 m <sup>2</sup> hPa/mg
Lame d'air équival. EN12086	Sd = +/- 1,5 m en 100 mm
Temps de déphasage	+/- 12 h en 220 mm
Module élasticité EN826	E = +/- 2400 kPa
Résistance à la flexion EN12089	de 25 à 50 mm ≥ 140 KPa > 50 mm ≥ 110 KPa
COMPOURTEMENT PHONIQUE	
Bruits d'impacts *	20 dB BF – 40 dB MF – 30 dB HF
Bruits aériens *	30 dB BF – 35 dB MF – 34 dB HF
Absorption phonique 50 mm	40% à 400 Hz / 50% à 3500 Hz
Vitesse du son dans le liège	500 m/seconde
Coef absorption à 500 CPS	0,33/0,35

(\* Tests effectués avec 30 mm de liège + 20 mm de plâtre)

Exemple : Rw = 53 dB : Mur double brique 150 + 110 mm faces enduites 20 mm avec entre vide de 10 mm + 40 mm plaques expansés

Dn,w = 50 dB : Mur simple brique 110 mm enduit renforcé par 30 mm plaque expansé + 13 mm plaque plâtre.

Ces informations sont données de **bonne foi en l'état actuel de nos connaissances**. Nos clients devront réaliser une vérification préalable de **l'adéquation de nos produits avec l'usage et les spécifications particulières**.

ÂME DU LIEGE Sarl

475, Rue du Pays d'Orthe - Atlantisud  
40230 ST GEOURS DE MAREMNE – France



33.(0)5.58.47.6767



info@ameduliege.com

www.snic-liege.com



Âme du liège  
Aitcar • Snic • Liégeois